



WOG-700

Противоизносная/антифрикционная/ противозадирная присадка для смазки

Рекомендуется к использованию как непосредственная замена комплекта присадок для смазки:

На основе хлора, сульфида молибдена, фосфора и пр.

Преимущества

- Превосходные рабочие характеристики при крайне низкой дозировке (1 - 4%)
- Исключительные противозадирные (EP), антифрикционные (AF) и противоизносные (AW) характеристики
- Предназначена для смазочных материалов для промышленного, горнодобывающего и тяжелого оборудования, подшипников, зубчатых передач (открытого и закрытого типа), направляющих скольжения и других областей применения
- Превосходная совместимость с графитом и MoS_2

Форма и упаковка

- В форме пасты



Ведро

Объем: 20 л/5 галлонов

Масса нетто: 25 кг/55 фунтов



Бочка

Объем: 200 л/55 галлонов

Масса нетто: 250 кг/551 фунт

- Тара:



Технические характеристики

Цвет	Дозировка	Консистенция	Плотность	Состояние
Темно-серый	1%-4% по массе	Серая паста	1,19 - 1,56 г/см3	Нетоксичные частицы с закрытой структурой в соответствии с протоколами ОЭСР

Внешний вид



(Баночки слева направо)

Смазка LiX "как есть"; +1% WOG-700; +2% WOG-700

Способ применения

- Дозировка: 1% - 4% по массе
- Добавление в смазку на этапе охлаждения: температура ниже 90°C (195°F)
- Время смешивания: 2 - 5 часов в зависимости от смесительного оборудования и объема смазки
- Смесительное оборудование: смешивание + рециркуляция. Затем следует гомогенизация/измельчение



Доказанные результаты

	Улучшенные трибологические свойства по той же цене				Превосходные рабочие характеристики по сниженной цене			
	Присадка А 2,5%	Присадка В 2,5%	WOG-700 0,75%	WOG-700 1%	Присадка А 8%	WOG-700 1,5%	WOG-700 2%	WOG-700 2,5%
Концентрация в смазках Li/LiX								
Износ, мм	0,48	0,53	0,4	0,37	0,65	0,41	0,37	0,37
Сверхвысокое давление, кгс	250	250	200-250	250	400	400	500-620	620-800
Температура каплепадения, °C	197	195	199	200	185	194	194	193

Отказ от ответственности

Информация в данной публикации является точной на момент печати. Были предприняты разумные меры для обеспечения полноты и точности предоставленной информации. В то же время, данная информация может меняться. Для получения последней информации об изделии следует посетить сайт www.pwsols.com. Прежде чем предпринимать какие-либо действия, полагаясь на информацию, содержащуюся в данной публикации, следует обратиться за независимой консультацией. Компания Powderful Solutions Inc. и связанные с ней юридические лица не несут ответственности за использование содержания данной публикации.